

# STEYPUGRUNNUR

## Glær bindigrunnur á steypu og múrhúð

- Gerð:** Smjúgandi míkrogrunnur.
- Notkunarvið:** Einkum ætlað til að grunna steinsteypu og múrhúð undir útimálningu. Vatnsþol eykst verulega, ef steinninn er baðaður fyrst með Mónósílaní fyrir grunnun.
- Eiginleikar:** Vatnspynnalegur, akrýlbundinn bindigrunnur, sem smýgur vel, bindur laust yfirborð og styrkir flötinn.

---

**TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR**


---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Stofnar:</b>                | --   |
| <b>Litir:</b>                  | Glær   |
| <b>Gljástig:</b>               | --   |
| <b>Efnisnotkun:</b>            | 4-6 m <sup>2</sup> /l  |
| <b>Pakkningar:</b>             | 1, 5 og 10 lítrar  |
| <b>Áhöld:</b>                  | Pensill, rúlla eða sprauta.  |
| <b>Purrktími og yfirmálun:</b> | Snertiþurr 1-2 klst við 10°C<br>Yfirmálun 4-8 klst við 10°C  |
| <b>Eðlismassi:</b>             | 1,0 g/ml   |
| <b>Purrefni (rúmmál):</b>      | Um 13 %  |
| <b>Geymsla:</b>                | Geymið í lokuðum umbúðum á dimmum og svölum stað. Má ekki frjósa.<br>Eftir opnun skerðist geymsluþol.                          |
| <b>VOC:</b>                    | VOC: Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk fyrir þessa vöru<br>(fl. A/h) 30 g/l.<br>Varan inniheldur að hámarki 1 g/l |

---

**VERKLÝSING**

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Notkunar aðstæður:</b> | Hitastig flatar skal vera yfir 5°C og helst ekki heitari en 25°C. Loftraki skal vera undi 80%.  |
| <b>Undirbúningur:</b>     | Undirlag skal vera þurrt og hreint fyrir málun. Laust bundið og nokkuð duftsmitandi yfirborð skal fjarlægja t.d. með slípun. Steinsteypa og múr skulu vera a.m.k. mánaðar gömul. Olíu, fitu og önnur óhreinindi skal fjarlægja með hreinsiefnum. Skolið öll hreinsiefnin vel af og látið flötinn þorna vel fyrir málun. |
| <b>Málun:</b>             | Notkun: Berið efnið ríkulega á til að metta flötinn.  |
| <b>Þynnir:</b>            | Vatn. Ekki skal þynna vöruna.   |
| <b>Umhverfi:</b>          | Verndum umhverfið: Skafið málningu af áhöldum fyrir hreinsun. Hreinsið með volgu vatni strax eftir notkun. Skilið afgangum og tómum umbúðum á næstu endurvinnslustöð.   |
| <b>Athugið:</b>           | Góð undirvinna er jafnan forsenda góðs árangurs.  |