

# VIÐAR PALLAOLÍA

- Gerð:** Vatnsþynnt viðarolía.
- Notkunarvið:** VIÐAR PALLAOLÍA er ætluð á ómálaðan þrýstivarinn við, t.d. furu og eik. Olían hentar sérlega vel á sólpalla. VIÐAR PALLAOLÍA á að metta viðinn en ekki mynda filmu.
- Eiginleikar:** VIÐAR pallaolía inniheldur vatnsþynnta alkýðolíu sem frískar upp á við, verndar gegn vatnsupptöku, ofþornun, sprungu- og sveppamyndun. Lituð pallaolía ver viðinn vel gegn niðurbroti af völdum sólarljóss. Ekki er ráðlegt að nota eingöngu glæra pallaolíu. Vistvænni VIÐAR PALLAOLÍA er einföld í notkun og minnkar losun á lífrænum leysum samanborið við klassíska pallaolíu.

---

**TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR**


---

<b>Stofnar:</b>	Glær (Stofn 1) og Stofn 9
<b>Litir:</b>	Hægt að lita í fjölda lita.
<b>Gljástig:</b>	Silkimatt
<b>Efnisnotkun:</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l óheflaður viður 8-12 m <sup>2</sup> /l heflaður viður
<b>Pakkingar:</b>	1,0 l og 4,0 l
<b>Áhöld:</b>	Pensill eða pallapúði
<b>Purrktími og yfirmálun:</b>	Snertiþurrt eftir um 2-4 klst. Yfirmálun oftast næsta dag. Yfirborðið getur verið viðkvæmt fyrstu dagana.
<b>Eðlismassi:</b>	~1,0 g/ml
<b>Purrefni:</b>	~22%
<b>Geymsla:</b>	Geymið í lokuðum umbúðum dimmum og svölum stað. Má ekki frjósa.
<b>VOC:</b>	Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/f 130 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 15 g/l

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund.  
Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa,  
þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

---

**VERKLÝSING**

---

- Undirbúningur:** Fjarlægð öll óhreinindi og gróður með viðeigandi efnum. Hægt er að fríska upp á pallinn með VIÐAR grámahreinsi, eða nota VIÐAR pallahreinsi til að fjarlægja gamla pallaolíu. Rakastig viðarins skal vera undir 18% við málun.
- Notkunar aðstæður:** Heppilegast er að flöturinn sé yfir 5°C og ekki heitari en 25°C. Loftraki þarf að vera undi 80%. Bíðið með notkun ef búast má við rigningu eða ef aðstæður eru óhentugar fyrir notkun.
- Vinnutilhögun:** Fyrir notkun skal hræra upp í pallaolíunni. Nota má með pensli eða pallapúða. NOTKUN: Berið jafnt magn af VIÐARI PALLAOLÍU á 1-2 borð í einu, berið á allt borðið í einu til að forðast færuskil. Mettið viðinn vel og þurrkið umfram magn af viðnum svo ekki myndist lakkfilma. Í flestum tilfellum duga ein til tvær umferðir. Fleti sem mikið mæðir á skal meðhöndla á hverju ári. Endanlegur litur kemur ekki fram fyrr en pallaolían er þornuð, almennt dökknar hann og dýpkar við þornun.
- Hreinsun áhalda:** Með volgu sápuvatni eða penslasápu strax eftir notkun.
- Athugið:** Eftir opnun minnkar geymsluþol. Klúta vætta í VIÐAR PALLAOLÍU ætti að metta með vatni vegna hættu á sjálfsíkveikju. Inniheldur sæfiefni til að verja þurra filmu. Sæfiefnið inniheldur IPBC. Góð undirvinna er jafnan forsenda góðs árangurs.